



INSO
6048

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران
۶۰۴۸

2nd .Revision
2017

Iranian National Standardization Organization

تجدید نظر دوم
۱۳۹۵

بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونهای
استوانه‌ای - روش آزمون

**Concrete - Determination of compressive
strength of cylindrical specimens
-Test methods**

ICS: 91.100.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه‌ای - روش آزمون»

(تجدیدنظر دوم)

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

عضو هیئت‌علمی - دانشگاه صنعتی قم

عامل سخی، مسعود

(دکتری مهندسی عمران)

دبیر:

رئیس اداره آموزش و تدوین و ترویج استاندارد- اداره کل استاندارد استان قم

تولّی، مهدی

کارشناسی مهندسی شیمی

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

عضو مستقل

اسماعیلی، فائزه

(کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی)

مدیر کنترل کیفیت سدید بتن

اکبریان، محمداحسن

(کارشناسی ارشد عمران)

معاون فنی - آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم

امینی، هاشم

(کارشناسی عمران و معدن)

مدیر تحقیق و توسعه - سدید بتن

برزگر سلوکلائی، حسین

(کارشناسی عمران)

رئیس اداره استاندارد گنبدکاووس

جعفری ایوری، سیدعلی

(کارشناسی مهندسی عمران)

مسئول تضمین کیفیت - شرکت نانو بتن امین

حاجی مهدی، مجتبی

(کارشناسی ارشد صنایع)

کارشناس مقاومت مصالح- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم

حسینی، صیدعلی

(کارشناسی عمران)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

نماینده - انجمن بتن قم

حاج الله یاری، محسن

(کارشناسی زمین شناسی)

کارشناس استاندارد- مدیرعامل شرکت دقیق سنگ آزما

خانبابایی، حمیدرضا

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی)

کارشناس سازمان ملی استاندارد

عباسی رزگله، محمدحسین

(کارشناسی مهندسی مواد - سرامیک)

عضو هیئت‌علمی - دانشگاه هرمزگان

عساکره، عادل

(دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک)

کارشناس استاندارد - مدیر فنی شرکت دقیق سنگ آزما

عبدیان، محمودرضا

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی)

کارشناس - دفتر تدوین استانداردهای ملی

فلاح، عباس

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی)

عضو هیئت‌علمی - دانشگاه صنعتی قم

کریمی، عبدالرضا

(دکتری مهندسی محیط‌زیست)

کارشناس - اداره کل استاندارد استان قم

محمدصادقی، علی

(کارشناسی عمران)

عضو هیئت‌علمی - دانشگاه قم

معزی، ابوالقاسم

(کارشناسی ارشد عمران)

مدیر کنترل کیفیت - شرکت نانو بتن امین

یعقوبی، محمدمعلی

(کارشناسی ارشد عمران)

مدیر کنترل کیفیت - شرکت سیمان نیزار

نظری، سعید

(کارشناسی مهندسی شیمی)

مدیر کنترل کیفیت - شرکت سقف بهمن

واحدی موحد، مدیر کنترل کیفیت سقف بهمن

(کارشناسی معدن)

ویراستار:

کارشناس - دفتر تدوین استانداردهای ملی

فلاح، عباس

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۹	پیشگفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ خلاصه روش آزمون
۳	۴ تجهیزات
۳	۱-۴ دستگاه آزمون
۵	۲-۴ فکهای دستگاه
۷	۳-۴ نمایشگر بار
۸	۴-۴ واسنجی و نگهداری
۸	۵ آزمونه
۹	۶ روش اجرای آزمون
۱۱	۶-۶ نحوه بارگذاری
۱۲	۷ روش محاسبه
۱۴	۸-بیان نتایج
۱۵	۹ دقต اندازهگیری و اریبی
۱۵	۱-۹ دقت
۱۶	۲-۹ اریبی

پیش‌گفتار

استاندارد «بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه‌ای - روش آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هفتصد و دهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهای ساختمانی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۶۰۴۸: سال ۱۳۸۹ می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM C39: 2016, Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens

بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه‌ای - روش آزمون

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه‌ای بتن، مانند استوانه‌های قالب گیری شده و مغزه‌های گرفته شده می‌باشد. این روش برای بتن‌هایی که چگالی آن‌ها بیش از ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۲ در متن این استاندارد به یادآوری‌هایی اشاره می‌کند که جزء مطالب توضیحی است. این یادآوری‌ها نباید به عنوان الزامات این استاندارد در نظر گرفته شوند.

هشدار- برای جلوگیری از پرتاب شدن قطعات بتن هنگام گسیختگی ناگهانی آزمونه، باید تجهیزات مناسب تهیه شوند. هرچه مقاومت بتن بیشتر باشد تمایل به گسیختگی ناگهانی نیز افزایش می‌یابد و هرچه دستگاه آزمون انعطاف پذیرتر باشد احتمال این شکست بیشتر است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است بدین ترتیب این مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. با این حال بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را موردنبررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ASTM C31: Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۵: بتن- ساخت و عمل آوری نمونه‌ها در کارگاه- آیین کار، سال ۱۳۹۵ با استفاده از استاندارد ASTM C31/C31M: 2016 تدوین شده است.

2-2 ASTM C42/C42M: Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۳۰۶: بتن- تهیه و آزمون نمونه‌های مغزه گیری شده و تیرهای اره شده بتنی - روش آزمون، سال ۱۳۸۸ با استفاده از استاندارد ASTM C42/C42M: 2008 تدوین شده است.

2-3 ASTM C192/C192M: Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱: بتن- ساخت و عمل آوری آزمونهای بتن در آزمایشگاه - آیین کار، سال ۱۳۹۳ با استفاده از استاندارد ASTM C192/C192M: 2014 تدوین شده است.

2-4 ASTM C617/C617M: Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens

2-5 ASTM C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials

2-6 ASTM C1231/C1231M: Practice for Use of Unbonded Caps in Determination of Compressive Strength of Hardened Cylindrical Concrete Specimens

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۸۶: بتن استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه ای بتنی سخت شده - آیین کار، سال ۱۳۹۴ با استفاده از استاندارد ASTM C1231/C1231M: 2013 تدوین شده است

2-7 ASTM C873/C873M: Test Method for Compressive Strength of Concrete Cylinders Cast in Place in Cylindrical Molds

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۸۵: بتن- تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه ای بتنی درجا قالب گیری شده- روش آزمون، سال ۱۳۹۴ با استفاده از استاندارد ASTM C873/C873M: 2010 تدوین شده است.

2-8 ASTM C1077: Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation

2-9 ASTM E4: Practices for Force Verification of Testing Machines

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۶۰۶: صه گذاری نیروی اعمالی دستگاههای آزمون - آیین کار، سال ۱۳۹۴ با استفاده از استاندارد ASTM E4: 2014 تدوین شده است

2-10 ASTM E74: Practice of Calibration of Force-Measuring Instruments for Verifying the Force Indication of Testing Machines

2-11 Manual of Aggregate and Concrete Testing

۳ خلاصه روش آزمون

در این روش آزمون یک بار محوری فشاری با نرخ بارگذاری با دامنه مشخص، به آزمونهای استوانه‌ای قالب گیری شده یا مغزه‌ها، تا حد گسیخته شدن آزمونه اعمال می‌شود. مقاومت فشاری آزمونه از تقسیم بیشینه بار تحمل شده توسط آزمونه بر سطح مقطع عرضی آن بدست می‌آید.

۴ کلیات

۱-۴ از آنجایی که مقاومت یک خاصیت بنیادی یا ذاتی برای بتن ساخته شده با مصالح مشخص نیست، تعیین مقاومت فشاری با این آزمون باید به دقت انجام شود. اندازه و شکل آزمونه، دستگاه تولیدکننده بتن،

شیوه‌های اختلاط، روش‌های نمونه‌برداری، قالب‌گیری، نحوه ساخت، دما، سن و شرایط رطوبتی در مدت عمل آوری بتن، در مقادیر بهدست آمده اثرگذار می‌باشد.

۲-۴ این روش برای تعیین مقاومت فشاری آزمونهای استوانه‌ای که مطابق با استانداردهای ASTMC31/C31M, ASTMC192/C192M, ASTMC617/C617M, ASTMC1231/C1231M آماده و عمل آوری شده‌اند، کاربرد دارد.

۳-۴ نتایج این آزمون به عنوان مبنایی برای کنترل کیفیت نسبت اختلاط بتن، روش مخلوط کردن، عملیات بتن‌ریزی، مطابقت آن با مشخصات، ارزیابی اثربخشی مواد افزودنی و کاربردهای مشابه استفاده می‌شود.

۵ تجهیزات

۱-۵ دستگاه آزمون

دستگاه آزمون باید دارای ظرفیت کافی باشد و توانایی بارگذاری اعلام شده در زیربند ۵-۷ این استاندارد را داشته باشد.

۱-۱-۵ شرایط درستی

به استثنای مواردی که محدوده بارگذاری باید مطابق با زیربند ۳-۵ این استاندارد باشد، درستی عملکرد دستگاه باید مطابق با استاندارد ASTM E4 تصدیق شود. این تصدیق باید در موقع زیر انجام شود:

۱-۱-۵ حداقل ۱۳ ماه پس از آخرین واسنجی.

۲-۱-۵ هنگام نصب و راه اندازی اولیه و یا بلافصله بعد از هر جابجایی دستگاه.

۳-۱-۵ بلافصله بعد از تعمیر یا تنظیماتی که بر عملکرد سامانه بارگذاری یا مقادیر نمایش داده شده در نمایشگر اثر می‌گذارند. در تنظیم صفر دستگاه، هنگامی که جرم فکها یا آزمونه یا هر دو خنثی می‌شوند، بررسی درستی لازم نیست.

۴-۱-۵ هنگامی که دلیلی بر مشکوک بودن درستی نتایج بارنشان داده شده وجود داشته باشد.

۲-۱-۵ مشخصات فنی دستگاه

دستگاه باید دارای مشخصات زیر باشد.

۱-۲-۵ دستگاه باید بار را به صورت پیوسته و نه به صورت متناوب و بدون تغییرات ناگهانی اعمال کند. اگر دستگاه تنها یک نرخ بارگذاری داشته باشد (متناسب با الزامات زیربند ۵-۷ این استاندارد)، باید آن را به

ابزاری مکمل مجهز نمود تا بتواند نرخ مناسب بارگذاری برای تصدیق را اعمال کند. این ابزار، می‌تواند برقی یا دستی باشد.

۲-۲-۱-۵ فضایی که برای قرار دادن آزمونهای در نظر گرفته شده است باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا یک دستگاه واسنجی کشسانی^۱ که ظرفیت کافی برای پوشش دامنه بارگذاری دستگاه را دارد، در آن قرار گرفته و قابل خوانش باشد. دستگاه واسنجی باید با استاندارد ASTM E74 مطابقت داشته باشد.

یادآوری- انواع وسایل واسنجی کشسانی که به طور معمول استفاده می‌شود، حلقه آزمون دور^۲ یا لودسل می‌باشد.

۳-۱-۵ درستی

درستی دستگاه آزمون باید مطابق با شرایط زیر باشد.

۱-۳-۵ درصد خطای بارگذاری، در محدوده ۱٪ ± بار نشان داده شده بیشتر باشد.

۲-۳-۱-۵ درستی دستگاه آزمون باید با اعمال پنج مرتبه بارگذاری بررسی شود. بارگذاری در ۴ مرحله با افزایش بار تقریباً یکسان تصدیق شود. تفاوت میان دو بار آزمون متوالی باید بیش از یک سوم تفاضل بارهای آزمون بیشنبیه و کمینه باشد.

۳-۳-۱-۵ بار آزمونی نشان داده شده در دستگاه و بار اعمالی محاسبه شده از خوانش صحه‌گذاری دستگاه باید در هر نقطه‌ی آزمون ثبت شوند. خطای درصد خطای این مقادیر را برای هر نقطه به صورت زیر محاسبه کنید.

$$E = A - B$$

$$E_p = \frac{100(A - B)}{B} \quad (1)$$

که در آن:

A بار نشان داده شده بوسیله دستگاه در حال تصدیق بر حسب کیلونیوتن؛

B بار اعمال شده که بوسیله دستگاه واسنجی نمایش داده شده بر حسب کیلونیوتن؛

خطای E

درصد خطای E_p.

1 - Elastic calibration
2 - Circular providing ring

۴-۳-۵ گزارش صحه‌گذاری یک دستگاه آزمون نباید تنها شامل اعلام «قبول» یا «مردود» بودن دستگاه باشد. بلکه باید اعلام گردد که در چه محدوده اعمال بار، دستگاه آزمون با مشخصات مورد نیاز مطابقت دارد. در هیچ موردی نباید محدوده اعمال بار شامل بارهایی باشد که از ۱۰۰ برابر کوچکترین واحد خوانش دستگاه آزمون کمتر باشد یا بارها در محدوده‌ی کمتر از ۱۰٪ بیشینه ظرفیت دستگاه باشند.

۵-۳-۵ در هیچ موردی محدوده بارگذاری نباید خارج از محدوده‌ی باراعمال شده طی آزمون تصدیق باشد.

۶-۳-۵ بار نمایش داده شده در دستگاه آزمون نباید از طریق محاسبه یا با استفاده از یک نمودار واسنجی، تصحیح شود تا مقادیری درون محدوده‌ی تغییرات مجاز بdst آید.

۲-۵ فک‌های دستگاه

دستگاه آزمون باید مجهز به دو فک فولادی با سطوح سخت باشد. (به یادآوری مراجعه شود). فک متصل به قسمت کروی (فک مفصلی) در بالای آزمونه قرار می‌گیرد و فک زیرین، یک قطعه صلب است که آزمونه روی آن قرار داده می‌شود. قطر فک دستگاه باید کمینه ۳٪ بزرگ‌تر از قطر آزمونه باشد.

به جز دایره‌های هم مرکز که باید مطابق با زیریند ۱-۲-۵ این استاندارد باشند، سطوح تکیه‌گاه فک با قطر کمینه ۱۵۰ میلی‌متر نباید بیش از ۰,۰۲ میلی‌متر در هر ۱۵۰ میلی‌متر از یک صفحه انحراف داشته باشد. انحراف این سطوح در قطرهای کوچک‌تر نباید بیش از ۰,۰۲ میلی‌متر باشد. دامنه تغییرات سطوح فک‌هایی که جدید ساخته می‌شوند، باید نصف این مقادیر باشد. وقتی قطر سطح فک مفصلی بالا از قطر آزمونه ۱۳ میلی‌متر بیشتر باشد، بر روی آن سطح دایره‌های هم مرکزی با عمق بیشینه تا ۰,۸ میلی‌متر و پهنایی تا یک میلی‌متر حک کنید تا هم مرکز کردن آزمونه، آسان شود.

یادآوری - سختی سطوح فک‌های دستگاه تعیین مقاومت فشاری، کمتر از ۵۵ راکول^۱ (HRC) نباشد.

۱-۲-۵ الزامات فک زیرین

۱-۱-۲-۵ مشخصات فک زیرین باید به گونه‌ای باشد که در زمان بهره‌برداری و نیاز به تعمیر و نگهداری در صورت نیاز به آسانی قابلیت تراشکاری داشته باشد. (به یادآوری مراجعه شود) صفحه متصل به فک زیرین و صفحه متصل به فک مفصلی بالایی باید با یکدیگر موازی باشند. اگر دستگاه آزمون به گونه‌ای طراحی شده باشد که صفحات بارگذاری شرایط سطحی مشخص شده در این استاندارد را دارباشد، صفحه صلب متصل به فک زیرین نیاز نیست. کمترین ابعاد صفحات فک زیرین باید کمینه ۳٪ بزرگ‌تر از قطر آزمونه باشد. دایره‌های هم مرکز شرح داده شده در زیریند ۲-۵ روی فک زیرین اختیاری هستند.

یادآوری - فک دستگاه می‌تواند به صفحه پهن فلزی دستگاه آزمون متصل شود.

۲-۱-۲-۵ هم مرکز کردن نهایی قطعات، بایستی بر مبنای فک مفصلی بالایی باشد. وقتی قطعات فک زیرین برای هم مرکز کردن آزمونه به کار می‌رود، مرکز حلقه‌های هم مرکز، یا مرکز فک بایستی مستقیماً زیر مرکز رأس کروی باشد. پیش‌بینی‌های لازم باید روی صفحات بارگذاری دستگاه انجام شود تا چنین موقعیتی را تضمین کند.

۳-۱-۲-۵ کمینه ضخامت صفحه فک زیرین در حالت نو و استفاده نشده باید ۲۵ میلی‌متر باشد و بعد از هرگونه عملیات اصلاح بر روی سطح، ضخامت آن کمینه ۲۲/۵ میلی‌متر باشد.

۲-۲-۵ الزامات فک مفصلی

۱-۲-۲-۵ بیشینه قطر سطح تکیه‌گاه فک مفصلی نباید از مقادیر جدول ۱ بیشتر باشد.

جدول ۱- الزامات قطر سطح تکیه‌گاه فک مفصلی

قطر آزمونه میلی‌متر	بیشینه قطر سطح فک میلی‌متر
۵۰	۱۰۵
۷۵	۱۳۰
۱۰۰	۱۶۵
۱۵۰	۲۵۵
۲۰۰	۲۸۰

یادآوری- سطح تکیه‌گاه مفصلی می‌تواند به شکل مربع باشد مشروط به اینکه قطر بزرگ‌ترین دایره حکشده ممکن بر روی آن، از قطر داده شده در جدول ۱ بیشتر نباشد.

۲-۲-۲-۵ مرکز بخش کروی و سطح بارگذاری در فک مفصلی باید با رواداری $\pm 5\%$ شعاع کره، بر هم منطبق باشند. قطر کره باید کمینه ۷۵٪ قطر آزمونه باشد.


۳-۲-۲-۵ بخش کاسه‌ای و قسمت کروی داخل آن باید طوری طراحی شده باشند که در هنگام بارگذاری، فولاد در ناحیه تماس تغییر شکل دائمی ندهد.

یادآوری- سطح تماس همان‌گونه که در شکل یک نشان داده شده ترجیحاً به شکل یک حلقه می‌باشد.

۴-۲-۲-۵ سطوح منحنی صفحات نشیمن کاسه‌ای و قسمت کروی دستگاه را، کمینه هر ۶ ماه یا همان‌گونه که سازنده دستگاه آزمون مشخص کرده است تمیز کاری و روغن کاری کنید. روغن کاری را به وسیله روغن‌های نفتی مانند روغن موتور معمولی، یا روغنی که توسط کارخانه سازنده دستگاه مشخص شده، انجام دهید.

یادآوری- برای اطمینان از یکنواختی قسمت کاسه‌ای، قسمت کروی باید به صورتی طراحی شده باشد که بتواند آزادانه حرکت داشته باشد تا در تماس با سطح روبی آزمونه، به صورت کامل روی آن قرار گیرد. بهتر است بعد از تماس، دوران اضافی وجود نداشته باشد. اصطکاک میان نشیمن کاسه‌ای و قسمت کروی، مانع دوران اضافی در هنگام بارگذاری می‌شود. روغن‌های

نفتی مثل روغن موتور معمولی، اصطکاک موردنیاز برای انجام آزمون را تأمین می‌کنند. گریس‌های فشاری می‌تواند باعث کاهش اصطکاک گردد و سبب ایجاد حرکت ناخواسته‌ی قسمت کروی شوند. بنابراین توصیه نمی‌شود به جز موارد سفارش کارخانه سازنده‌ی دستگاه آزمون مورداستفاده قرار گیرد.



یادآوری- تمهیدات لازم برای نگهدارتن کره درون کاسه نشیمن و نگهدارتن کل مجموعه در دستگاه آزمون باید پیش‌بینی شود.

شکل ۱- طرح یک فک کروی مفصلی

۵-۲-۲-۵ اگر شعاع کره (r)، کوچک‌تر از شعاع بزرگ‌ترین آزمونه (R) باشد، ضخامت (T) سطح فک مفصلی که می‌تواند در مجاورت آزمونه قرار گیرد نباید از اختلاف شعاع کره و شعاع آزمونه ($R-r$) کمتر باشد. کمترین ابعاد سطح فک باید کمینه به بزرگی قطر کره باشد (به شکل ۱ مراجعه شود).

۶-۲-۲-۵ قسمت متحرک فک مفصلی باید به دقت در بخش کاسه ای قرار گیرد، اما بخش کروی باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که سطح فک بتواند در همه جهت‌ها آزادنی به میزان کمینه ۴ درجه حرکت کند.

۷-۲-۲-۵ اگر طراحی قسمت کروی فک بالایی به صورت دو قطعه‌ای و شامل یک بخش کروی و یک صفحه فک باشد، برای اطمینان از ثابت بودن بخش کروی و هم مرکزی با صفحه وصل شده به آن، باید تجهیزات مکانیکی لازم فراهم شود.

۳-۵ نمایشگر بار

۱-۳-۵ صفحه مدرج عقربه‌ای

اگر دستگاه مقاومت فشاری دارای صفحه عقربه‌ای برای نمایش مقدار بار باشد، درجه‌بندی آن باید توانایی خوانش تا ۰٪، کل مقدار بار درجه‌بندی شده روی صفحه مدرج را داشته باشد. (به یادآوری مراجعه شود) صفحه عقربه‌ای باید توانایی خوانش در محدوده ۱٪ مقدار بار نشان داده شده توسط دستگاه در تمام محدوده بارگذاری توسط دستگاه را داشته باشد. در هیچ موردی دامنه بارگذاری نباید از ۱۰۰ برابر کوچک‌ترین

تغییرات باری که در روی صفحه، قابل خوانش است، کمتر باشد و درجه‌بندی صفحه مدرج باید از نوع خطی بوده و از صفر شروع شود.

طول عقره دستگاه باید به اندازه کافی بلند باشد تا به قسمت مدرج صفحه برسد. نوک عقره نباید پهن‌تر از فاصله خالی بین کوچک‌ترین تقسیمات باشد. هر صفحه مدرج، باید به قطعه‌ای خارج از صفحه متصل باشد، تا برای تنظیم صفر استفاده شود. وقتی از روبروی دستگاه به صفحه مدرج نگاه می‌کنید، این قطعه باید قابل دسترسی باشد. هر صفحه مدرج باید به یک وسیله مناسب مجهز باشد تا زمان تنظیم مجدد از دستگاه، بیشینه بار اعمال شده به آزمونه را با درستی ۱٪ نشان دهد.

یادآوری- قابلیت خوانش اعداد باید به اندازه ۵۰ میلی‌متر در انتهای کمان عقره باشد. همچنین وقتی عقره بین اعداد ۱ میلی‌متر تا ۲ میلی‌متر باشد، نصف و وقتی فاصله بین ۲ میلی‌متر تا ۳ میلی‌متر باشد، یک‌سوم و وقتی ۳ میلی‌متر یا بیشتر باشد یک‌چهارم فاصله تقسیمات با قطعیتی معقول قابل خواندن باشند.

۲-۳-۵ صفحه نمایشگر رقمی^۱

اگر دستگاه مقاومت فشاری دارای صفحه رقمی برای نمایش بارگذاری باشد، باید نمایشگر اعداد به اندازه کافی بزرگ باشد تا اعداد به سادگی قابل خواندن باشند. میزان افزایش بارگذاری، باید کمتر یا مساوی ۰,۱٪ کل بارگذاری باشد. در هیچ موردی، نباید محدوده بارگذاری صحه‌گذاری شده کمتر از صد برابر کمینه میزان افزایش بار باشد. تمہیدات لازم باید اندیشیده شود تا هنگامی که باری به دستگاه اعمال نمی‌گردد، صفر را به درستی نمایش دهد. نمایشگر دستگاه، باید بیشترین بار اعمال شده بر آزمونه را تا زمانی که تغییری در دستگاه اعمال نشده است با درستی ۱٪ بیشینه بار اعمال شده نمایش دهد.

۴-۵ واسنجی و نگهداری

مستندات مربوط به واسنجی و تعمیر و نگهداری دستگاه باید مطابق با استاندارد ASTM C1077 انجام شود.

۶ آزمونه

۶-۱ اگر قطر آزمونه در دو نقطه آن بیش از ۲٪ تفاوت داشته باشد، آن آزمونه نباید آزمون شود.

یادآوری- این موضوع ممکن است در یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد. هنگامی که قالب یکبار مصرف در هنگام حمل و نقل آسیب ببیند یا تغییر شکل بدهد. همچنین قالب‌های یکبار مصرف منعطف در هنگام قالب گیری چهار تغییر شکل شده باشد. یا در هنگام مغزه گیری متنه کج شده باشد و یا تغییر مسیر دهد.

۶-۲ قبل از آزمون، ابتدا و انتهای آزمونه نباید بیش از ۰,۵ درجه از محور عمود بر آن انحراف داشته باشد. (۰,۵ درجه تقریباً معادل ۱ میلی‌متر در ۱۰۰ میلی‌متر است). چنانچه سطوح انتهایی آزمونه بیش از ۰,۰۵

میلی‌متر ناصاف باشد، باید مطابق با استاندارد ASTMC617/C617M سائیده یا بریده شوند، و در صورت براورده کردن الزامات استاندارد ASTMC1231/C1231M، کلاهک‌گذاری گرددن. قطعی که برای محاسبه سطح مقطع آزمونه به کاربرده می‌شود باید از طریق محاسبه میانگین دو قطر عمود اندازه‌گیری شده در وسط ارتفاع آزمونه، با تقریب ۰/۲۵ میلی‌متر تعیین شوند.

۳-۶ استفاده از یک آزمونه به ازای هر ۱۰ آزمونه، یا ۳ آزمونه در روز (هر کدام که بیشتر باشد)، برای تعیین قطر متوسط آزمونه‌ها بلامانع است. حتی وقتی همه آزمونه‌ها با قالب‌های چندبار مصرف متعلق به یک بهر باشد، یا تعدادی قالب یکبار مصرف که اختلاف قطر متوسط آن‌ها همواره در محدوده ۰/۵ میلی‌متر است، ساخته شده باشند نیز می‌توان کاهش در تعداد آزمونه را اعمال کرد. در صورتی که اختلاف قطر متوسط قالب‌های استوانه‌ای در محدوده ۰/۵ میلی‌متر نباشد یا وقتی استوانه‌ها متعلق به یک بهر نباشند، همه آزمونه‌ها باید آزمون شوند و داده‌های هر یک برای محاسبه مقاومت فشاری همان آزمونه به کاربرده شود. در صورتی که تعداد آزمونه‌هایی که ابعاد آنها اندازه‌گیری می‌شود کاهش داده شود، سطح مقطع همه استوانه‌های آزمون شده در یک روز باید از میانگین به دست آمده از قطر کمینه ۳ آزمونه، به عنوان نماینده‌ای از گروه آزمونه‌ها در آن روز به دست آمده باشد.

۴-۶ اگر درخواست‌کننده آزمون، درخواست اندازه‌گیری چگالی آزمونه‌ها را داشته باشد، قبل از کلاهک‌گذاری، جرم آزمونه را تعیین کنید. رطوبت همه سطوح را با حوله خشک نمایید و جرم آزمونه را با استفاده از ترازو با درستی در حدود ۰/۳٪ جرم اندازه‌گیری شده، تعیین کنید. طول آزمونه را با تقریب ۱ میلی‌متر در سه نقطه با فاصله‌های مساوی روی محیط اندازه‌گیری کنید.

طول میانگین را با تقریب ۱ میلی‌متر محاسبه و ثبت کنید. متناوباً، چگالی استوانه را با اندازه‌گیری وزن استوانه در هوا و سپس غوطه ور کردن در آب با دمای (23.0 ± 0.2) درجه سانتیگراد تعیین کنید، و حجم را با استفاده از رابطه 3 محاسبه نمایید.

۵-۶ وقتی تعیین چگالی مورد نیاز نیست و نسبت طول به قطر آزمونه کمتر از ۱/۸ باشد، یا وقتی حجم استوانه از اندازه‌گیری ابعاد آن تعیین گردد، طول آزمونه را با تقریب ۰/۰۵ قطر اندازه‌گیری کنید.

۷ روش اجرای آزمون

۱-۷ تعیین مقاومت فشاری آزمونه‌هایی که در رطوبت عمل آوری شده‌اند، باید بلافصله پس از بیرون آوردن آزمونه از محفظه رطوبت انجام شود.

۲-۷ آزمونه‌ها باید در فاصله زمانی خروج از محفظه رطوبت تا انجام آزمون، به یک روش مناسب مرطوب نگهداشته شوند و باید در شرایط مرطوب آزمون شوند.

۳-۷ همه آزمونه‌ها باید در سن مشخص شده آزمون شوند. حدود مجاز رواداری زمان باید مطابق موارد مندرج در جدول ۲ باشد.

جدول ۲ - رواداری زمان آزمون

رواداری مجاز	سن آزمون
$2/1\% \pm 0/5$ ساعت یا	۲۴ ساعت
$2/8\% \pm 2$ ساعت یا	۳ روز
$3/8\% \pm 6$ ساعت یا	۷ روز
$3\% \pm 20$ ساعت یا	۲۸ روز
$2/2\% \pm 2$ روز یا	۹۰ روز

۴-۷ قرار دادن آزمونه‌ها

در صورت نیاز برای پرکردن فاصله بین فک مفصلی بالا و فک زیرین، در حالی که سطح سخت شده پرکننده در بالا قرار دارد، کاملا زیر فک مفصلی بالا قراردهید. سطوح فک بالا و فک زیرین و سطوح آزمونه را تمیز نموده و آزمونه را روی فک زیرین قراردهید. اگر از سامانه کلاهک‌های ناپیوسته استفاده می‌کنید، سطوح حلقه‌(های) نگهدارنده و مرکز کلاهک (یا کلاهک‌های) ناپیوسته را استوانه را تمیز کنید. محور آزمونه و مرکز فک مفصلی بالا را با دقت در یک راستا قرار دهید.

۴-۸ تصدیق صفر دستگاه و محل استقرار بلوک

قبل از آزمایش آزمونه، نمایشگر بار باید روی صفر تنظیم شده باشد. در غیر این صورت، نمایشگر را روی صفر تنظیم کنید. (به یادآوری مراجعه شود) بعد از قراردادن آزمونه در دستگاه و قبل از بارگذاری، قسمت متحرک فک مفصلی را به آرامی با دست، تکان دهید به طوری که سطح فک موازی با سطح بالای آزمونه باشد.

یادآوری - روش مورداستفاده برای تصدیق و تنظیم صفر دستگاه، با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده دستگاه متفاوت است. برای انتخاب روش مناسب به کتابچه‌ی راهنمای یا شرکت واسنجی کننده دستگاه مراجعه نمایید.

۴-۹ تصدیق هم راستایی هنگام استفاده از کلاهک‌های ناپیوسته

اگر از کلاهک‌های ناپیوسته استفاده می‌کنید، هم راستایی آزمونه را پس از بارگذاری و قبل از رسیدن به 10% مقاومت پیش‌بینی شده‌ی آزمونه، تصدیق کنید. بررسی کنید که محور استوانه از محور عمودی بیشتر از $5/0$ درجه انحراف نداشته باشد. (به یادآوری مراجعه شود) و استوانه با حلقة نگهدارنده کلاهک ناپیوسته، هم مرکز باشد. اگر استوانه با حلقة نگهدارنده هم راستا نبود، بارگذاری را متوقف نمایید و آزمونه را با دقت هم مرکز کنید. بارگذاری را مجددًا اعمال نموده و هم راستایی و هم مرکز بودن آزمونه را بررسی کنید. برای بررسی هم راستایی استوانه می‌توان در بارگذاری مکث نمود.

یادآوری - زاویه ۵° درجه معادل شبیب یک میلی‌متر در ۱۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

۵-۷ سرعت بارگذاری

بارگذاری را بدون تغییر ناگهانی بارگذاری و به صورت پیوسته اعمال نمایید.

۱-۵-۷ بارگذاری را با نرخ حرکت (فک زیرین آزمونه به طرف فک مفصلی) با نرخ تنش ($۰,۲۵ \pm ۰,۰۵$) مگاپاسکال بر ثانیه اعمال کنید. (به یادآوری مراجعه شود) نرخ حرکت باید حداقل در نیمه دوم بارگذاری پیش بینی شده، ثابت بماند.

یادآوری - برای یک دستگاه آزمون محور-چرخان^۱ یا جابجایی کنترل شده، آزمون اولیه ضروری است. این آزمون میزان حرکتی را که برای دستیابی به تنشی خاصی لازم است، تعیین می‌کند. میزان حرکت به اندازه آزمونه، مدول کشسانی بتن و استحکام دستگاه آزمون بستگی دارد.

۲-۵-۷ در نیمه اول بارگذاری پیش بینی شده، نرخ بارگذاری بیشتر از مقدار پیش بینی شده مجاز است. نرخ بارگذاری بیشتر باید به گونه‌ای کنترل شود که آزمونه در معرض تغییر ناگهانی بارگذاری قرار نگیرد.

۳-۵-۷ وقتی به حد نهایی بارگذاری نزدیک شدید و نرخ تنش به دلیل ترک برداشتن آزمونه کاهش یافت، در سرعت بارگذاری هیچ تغییری ندهید.

۴-۵-۷ نرخ حرکت (صفحه پهن فلزی به سوی میله پیستون) را در زمان نزدیک شدن به بارنهایی تنظیم نکنید. نرخ اعمال فشار به دلیل ترک خوردگی در آزمونه کاهش می‌یابد.

۶-۷ نحوه بارگذاری

بارگذاری را تا جایی بر آزمونه ادامه دهید که بار نشان داده شده در نمایشگر به طور پیوسته و یکنواخت کاهش یابد و آزمونه یک الگوی شکستگی مناسب (حالاتی شکست ۱ تا ۴ در شکل ۲) را از خود نشان دهد. در دستگاه آزمون مجهز به آشکارساز شکستگی، قطع خودکار بارگذاری تا زمانی که بار به کمتر از $۰,۹۵\%$ بیشینه بارگذاری کاهش یابد، ممنوع است.

هنگام انجام آزمون با کلاهک‌های ناپیوسته، قبل از رسیدن آزمونه به حد نهایی ظرفیت، ممکن است شکستگی در گوشه آزمونه، (مطابق با الگوهای ۵ یا ۶ شکل ۲) رخ دهد. تا اطمینان از رسیدن به بارگذاری نهایی، بارگذاری را ادامه دهید.

بیشینه بار تحمل شده به وسیله آزمونه را ثبت کنید و نوع الگوی شکستگی مطابق شکل ۲ را یادداشت نمایید. اگر الگوی شکستگی یکی از الگوهای نشان داده شده در شکل ۲ نباشد، الگوی شکستگی را رسم و

1 -Screw driven

2- Displacement controlled

مختصرأً توصیف کنید. اگر مقاومت اندازه‌گیری شده کمتر از مقدار مورد انتظار باشد، بتن شکسته شده را بررسی کنید و به وجود حفره‌های بزرگ هوا، جدایی ذرات بتن و اینکه آیا شکستگی‌ها عمدتاً از اطراف یا درون سنگدانه‌های درشت می‌گذرند، توجه داشته باشید و تصدیق کنید که آماده‌سازی نهایی ابتدا و انتهای آزمونه‌ها مطابق الزامات استاندارد ASTM C1231 یا استاندارد ASTM C617 انجام شده باشد.


۸ محاسبات

۱-۸ مقاومت فشاری آزمونه از تقسیم بیشینه بار تحمل شده آزمونه بر میانگین مساحت سطح مقطع عرضی همان‌طور که در بند ۷ این استاندارد شرح داده شده محاسبه می‌گردد.

۲-۸ اگر نسبت طول به قطر آزمونه کوچکتر یا مساوی ۱/۷۵ باشد، نتیجه به دست آمده در زیربند ۱-۹ را با ضرب کردن در ضرایب تصحیح جدول ۳ اصلاح کنید. اگر نسبت طول به قطر در مقادیر جدول مذکور نباشد، برای تعیین ضرایب تصحیح مناسب، بین ضرایب تصحیح جدول درون‌یابی کنید.

جدول ۳- ضرایب تصحیح ابعاد

نسبت طول به قطر	۱/۰۰	۱/۲۵	۱/۵۰	۱/۷۵
ضریب تصحیح	۰/۸۷	۰/۹۳	۰/۹۶	۰/۹۸



شكل ۲- الگوهای شکست معمول آزمونه

یادآوری: ضرایب تصحیح به شرایط مختلف مانند شرایط رطوبتی، میزان مقاومت و مدول کشسانی بستگی دارند. مقادیر داده شده در جداول، مقادیر میانگین می باشد. این ضرایب تصحیح برای بتن های با چگالی پایین (بین ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب تا ۱۹۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب) و بتن های با چگالی معمولی به کار می روند. این ضرایب تصحیح برای بتن خشک یا بتن کاملاً مرطوب و مقاومت های اسمی بتن از ۱۴ مگاپاسکال تا ۴۲ مگاپاسکال در زمان بارگذاری، کاربرد دارد. برای مقاومت های بیشتر از ۴۲ مگاپاسکال ضرایب تصحیح باید بزرگ تر از مقادیر جدول بالا باشند.

۳-۸ در صورت لزوم، چگالی آزمونه را با تقریب ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب با استفاده از رابطه محاسبه کنید:

$$Density = \frac{W}{V} \quad (2)$$

که در آن:

W جرم آزمونه بر حسب کیلوگرم؛

V حجم آزمونه بر حسب متر مکعب؛ (از متوسط طول و متوسط قطر، یا از توزین استوانه در هوا و توزین استوانه در حالت غوطه وری به دست می‌آید)

چگالی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب. Dendity

وقتی حجم از وزن غوطه وری آزمونه تعیین شود، حجم را با استفاده از رابطه ۳ محاسبه کنید.

$$V = \frac{W - W_s}{\gamma w_s} \quad (3)$$

که در آن:

W_s جرم ظاهری آزمونه غوطه ور، بر حسب کیلوگرم؛

γ_w چگالی آب در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد؛ (برابر با ۹۹۷,۵ کیلوگرم بر مترمکعب)

V حجم آزمونه بر حسب مترمکعب.

۹ - بیان نتایج

۱-۸ اطلاعات زیر باید در گزارش ثبت شوند:

۱-۱-۸ شماره شناسایی آزمونه؛

۲-۱-۸ میانگین قطر اندازه‌گیری شده (و طول اندازه‌گیری شده اگر خارج از محدوده ۱/۸ قطر تا ۲/۲ قطر باشد) بر حسب میلی‌متر؛

۳-۱-۸ سطح مقطع، بر حسب میلی‌متر مربع؛

۴-۱-۸ بیشینه بار، بر حسب کیلو نیوتون؛

۵-۱-۸ مقاومت فشاری با تقریب ۱/۰ مگاپاسکال؛

۶-۱-۸ وقتی میانگین دو یا چند آزمونه از یک نمونه هم سن گزارش می‌شود، متوسط مقاومت فشاری را با استفاده از مقادیر مقاومت فشاری آزمونه‌های استوانه‌ای که گرد نشده است، محاسبه کنید. متوسط مقاومت فشاری را با تقریب ۱/۰ مگاپاسکال گزارش کنید.

۷-۱-۸ الگوی نوع شکست (به شکل ۲ مراجعه شود)؛

۸-۱-۸ عیوب آزمونه و/یا کلاهک‌ها؛

۹-۱-۸ سن آزمونه^۱:

۱۰-۱-۸ در صورت تعیین چگالی آن را با تقریب ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کنید.

۱۰ دقت اندازه‌گیری و اریبی**۱-۱-۱۰ دقت**

۱-۱-۱۰ دقت اندازه‌گیری یک آزمایشگر^۱ - در جدول ۴ مقادیر دقت یک آزمایشگر برای آزمون استوانه‌های ۱۵۰ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر و ۱۰۰ میلی‌متر در ۲۰۰ میلی‌متر، که از نمونه بتئی که به خوبی مخلوط شده و در شرایط آزمایشگاهی و شرایط کارگاهی ساخته شده‌اند، نشان داده شده است. (به زیربند ۱-۱-۱۰ مراجعه شود)

۱-۱-۱۰ ضریب تغییرات موجود در جدول ۴، تغییرات مورد انتظار مقاومت اندازه‌گیری شده را برای آزمونه‌های استوانه‌های بتئی هم سن، که با روش یکسان ساخته شده و در آزمایشگاه یکسان آزمون شده‌اند، را نشان می‌دهد.

**جدول ۴ - محدوده مجاز مقاومت آزمونه‌های استوانه‌ای منفرد
در شرایط کارگاهی و آزمایشگاهی**

دامنه تفاوت مقادیر مقاومت آزمونه‌ها نسبت به میانگین آنها			
آزمونه‌های استوانه‌ای (۳۰۰×۱۵۰) میلی‌متر	ضریب تغییرات	آزمونه‌های استوانه‌ای (۲۰۰×۱۰۰) میلی‌متر	شرایط آزمایشگاهی
۷,۸٪.	۶,۶٪.	۲,۴٪.	شرایط آزمایشگاهی
۹,۵٪.	۸,۰٪.	۲,۹٪.	شرایط کارگاهی
			آزمونه‌های استوانه‌ای (۲۰۰×۱۰۰) میلی‌متر
۱۰,۶٪.	۹,۰٪.	۳,۲٪.	شرایط آزمایشگاهی

ضریب تغییرات مربوط به استوانه‌های ۱۵۰ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر برای مقاومت فشاری بین ۱۵ مگاپاسکال تا ۵۵ مگاپاسکال و ضریب تغییرات مربوط به استوانه‌های ۱۰۰ میلی‌متر در ۲۰۰ میلی‌متر برای مقاومت فشاری بین ۱۷ مگاپاسکال تا ۳۲ مگاپاسکال قابل استفاده است.

^۱ -SINGLE-OPERATOR PRECISION

۳-۱-۳- دقت چند آزمایشگاه- ضریب تغییرات چند آزمایشگاه برای نتیجه آزمون مقاومت فشاری استوانه‌های ۱۵۰ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر، ۵٪ به دست آمده است. بنابراین انتظار می‌رود نتایج آزمون‌هایی که توسط دو آزمایشگاه بر روی آزمونهای آماده‌شده از بتن‌های یکسان انجام شده‌اند، بیش از ۱۴٪ با مقدار میانگین تفاوت نداشته باشد. (به یادآوری مراجعه شود). نتیجه یک آزمون مقاومت از میانگین دو آزمونه استوانه‌ای با سن یکسان به دست می‌آید.

یادآوری- دقت چند آزمایشگاهی، شامل تغییرات مربوط به اپراتورهای مختلف، که آزمونه را از نمونه‌های انتخاب شده، یا از بتن‌های مستقل بتن تهیه کرده‌اند، شامل نمی‌شود. انتظار می‌رود این تغییرات باعث افزایش تغییر در ضریب چند آزمایشگاهی شود.

۴-۱- داده‌های چند آزمایشگاهی از ۶ آزمون مقاومت به دست آمده است که به طور جداگانه و طی یک برنامه گردشی آزمون شده‌اند. این آزمون‌ها توسط آزمایشگاه‌های مختلف بر روی آزمونهای استوانه‌های ۱۵۰ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر که در یک مکان آماده‌شده‌اند، انجام شده است. محدوده میانگین مقاومت ۱۷ مگاپاسکال تا ۹۰ مگاپاسکال می‌باشد.

۲-۱۰ اربی

از آنجایی که مواد مرجع پذیرفته شده مناسبی برای تعیین انحراف این روش آزمون وجود ندارد، اربی تعیین نشده است.